



# Bona Traffic Anti Slip



# Bona Traffic Anti Slip

Bona Traffic Anti Slip je 100% polyuretanový 2-složkový lak na vodní bázi, nabízející vyjímečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. To všechno jsou vlastnosti laku Bona Traffic, ale s dalším přínosem, jenž byl vyvinut ke splnění nejpřísnějších norem na protikluzné vlastnosti podlah na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu tření, je Bona Traffic Anti Slip ideální volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních a podobných lokacích.



## Technická data

### Vlastnosti

- Extrémní odolnost proti oděru
- Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot
- Skvělé adhezivní vlastnosti
- Nežloutne
- Splňuje předpisy normy DIN 51 130 (bezpečnost proti sklouznutí) s klasifikací R10

Typ laku:	2-složková 100% polyuretanová disperze
Tužidlo (Traffic Hardener):	Obsahuje polyizokyanáty
Sušina:	33%
Stupeň lesku (pod 600):	Cca. 25
VOC:	90 g/litr (včetně tužidla)
Měrná hmotnost:	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Odolnost proti oděru:	Cca. 2,5 mg/100 otáček (SIS 923509)
Teplota zpracování:	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během jeho aplikace nebo doby schnutí +15 až +25°C.
Poměr míchání (lak:tužidlo):	10 : 1
Doba zpracování (lak+tuž.):	5 hodin při 20°C
Spotřeba:	Cca. 1 litr na 8 – 10 m <sup>2</sup> (100 – 120 g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu.
Doba schnutí:	3 – 4 hod. při 20°C a 60% RH (relativní vlhkosti vzduchu).
Nástroje ke zpracování:	Váleček Bona Roller pro aplikace vodních laků
Bezpečnost - Označení:	Lak: Neklasifikován Tužidlo: Klasifikováno Xi - Dráždivý. Obsahuje hydrofilní alifatický polyizokyanát 50-75%
Výstražný symbol nebezpečnosti :	R – věty : R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Dbejte pokynů uvedených v našem Bezpečnostním listě.
Nebezpečí požáru):	Nehrozí nebezpečí vzniku požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.
Kódové číslo druhu odpadu (EWC):	Lak: 08 01 12 Tužidlo (Hardener): 08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / Transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C.
Trvanlivost při skladování:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:	3 x 4,5 l laku a 3 x 0,45 litru tužidla (36 krabic na paletu)